

Тэхнічныя характарыстыкі керамаграніту неглазураванага

Найменне паказчыка	Метад выпрабавання	Адзінкі вымярэння	Патрабаванні норм	Фактычныя параметры
Даўжыня і шырыня	EN ISO 10545-2	%	± 0,6	± 0,5
Таўшчыня	EN ISO 10545-2	%	± 5,0	±1,88
Прамалінейнасць грані	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,08
Прамавугольнасць	EN ISO 10545-2	%	± 0,6	± 0,16
Адхіленне ад плоскаснасці	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,14
Водапаглыннанне (%)	EN ISO 10545-3	%	≤ 0,5	0,14
Разбураючая нагрузка	EN ISO 10545-4	Н	≥ 1300	1618,7
Трываласць пры выгібе	EN ISO 10545-4	Н/мм ²	≥ 35	44,2
Марозаўстойлівасць	EN ISO 10545-12	цыклы	колькасць цыклаў	100
Тэрмічная трываласць	EN ISO 10545-9	—	стойкая	стойкая
Зносастойкасць	EN ISO 10545-6	мм ³	≤ 175	124
Устойлівасць да ўтварэння плямаў	EN ISO 10545-14	клас	≥ 3	5
Устойлівасць да бытавых хімікатаў	EN ISO 10545-13	клас	не ніжэй за UB	UA