

Технические характеристики | Technical Specifications

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ INDEX TITLE	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ TEST METHOD	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ MEASURE UNITS	ТРЕБОВАНИЯ НОРМ STANDARD REQUIREMENTS	ФАКТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ACTUAL PARAMETERS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТА ГЛАЗУРОВАННОГО SPECIFICATIONS OF GLAZED CERAMIC PORCELAIN GRES TILES				
Длина и ширина Length and width	EN ISO 10545-2	%	± 0,6	± 0,5
Толщина Thickness	EN ISO 10545-2	%	± 5,0	±1,88
Прямолинейность грани Border rectilinearity	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,08
Прямоугольность Squareness	EN ISO 10545-2	%	± 0,6	± 0,16
Отклонение от плоскостности Variation in plane	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,14
Водопоглощение (%) Water absorption (%)	EN ISO 10545-3	%	≤ 0,5	0,14
Разрушающая нагрузка Breaking strength	EN ISO 10545-4	Н N	≥ 1300	1663,6
Прочность при изгибе Bending strength	EN ISO 10545-4	Н/мм ² N/mm ²	≥ 35	42,1
Морозостойкость Frost resistance	EN ISO 10545-12	циклы cycles	количество циклов number of cycles	100
Стойкость глазури к растрескиванию Crazing resistance	EN ISO 10545-11	—	стойкая stable	стойкая stable
Термическая стойкость Thermal resistance	EN ISO 10545-9	—	стойкая stable	стойкая stable
Износостойкость Abrasion resistance	EN ISO 10545-7	класс class	1-5	≥ 2
Устойчивость к образованию пятен Stain resistance	EN ISO 10545-14	класс class	≥ 3	5
Устойчивость к бытовым химикатам Resistance to chemicals for household use	EN ISO 10545-13	класс class	не ниже GB not lower than GB	GA