

Тэхнічныя характарыстыкі плітак керамічных глазураваных для ўнутранага абліцоўвання

Найменне паказчыка	Метад выпрабавання	Адзінкі вымярэння	Патрабаванні норм	Фактычныя параметры
--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Тэхнічныя характарыстыкі плітак керамічных глазураваных для ўнутранага абліцоўвання сцен

Даўжыня і шырыня	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,35
Таўшчыня	EN ISO 10545-2	%	± 10	± 4,67
Прамалінейнасць грані	EN ISO 10545-2	%	± 0,3	± 0,04
Прамавугольнасць	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,22
Адхіленне ад плоскасці	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,09
Водапаглынне (%)	EN ISO 10545-3	%	>10	15,1
Разбураючая нагрузка пры таўшчыні ≥ 7,5 мм	EN ISO 10545-4	Н	≥ 600	673
Трываласць пры выгібе пры таўшчыні ≥ 7,5 мм	EN ISO 10545-4	Н/мм ²	≥ 15	19,6
Разбураючая нагрузка пры таўшчыні < 7,5 мм	EN ISO 10545-4	Н	≥ 200	561,2
Трываласць пры выгібе пры таўшчыні < 7,5 мм	EN ISO 10545-4	Н/мм ²	≥ 12	21,9
Трываласць глазуры да растрэсквання	EN ISO 10545-11	—	стойкая	стойкая
Тэрмічная трываласць	EN ISO 10545-9	—	стойкая	стойкая
Марозаўстойлівасць	EN ISO 10545-12	цыклы	не дэкларуецца	—
Устойлівасць да ўтварэння плямаў	EN ISO 10545-14	клас	≥ 3	5
Устойлівасць да бытавых хімікатаў	EN ISO 10545-13	клас	не ніжэй за GB	GA

Тэхнічныя характарыстыкі плітак керамічных для падлог глазураваных

Даўжыня і шырыня	EN ISO 10545-2	%	± 0,6	± 0,5
Таўшчыня	EN ISO 10545-2	%	± 5,0	± 2,81
Прамалінейнасць грані	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,14
Прамавугольнасць	EN ISO 10545-2	%	± 0,6	± 0,19
Адхіленне ад плоскасці	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,19
Водапаглынне (%)	EN ISO 10545-3	%	0,5 < E ≤ 3	2,8
Разбураючая нагрузка	EN ISO 10545-4	Н	≥ 1000	1446,3
Трываласць пры выгібе	EN ISO 10545-4	Н/мм ²	≥ 22	40,7
Трываласць глазуры да растрэсквання	EN ISO 10545-9	—	стойкая	стойкая
Зносастойкасць	EN ISO 10545-7	клас	1-5	≥ 2
Тэрмічная трываласць	EN ISO 10545-11	—	стойкая	стойкая
Марозаўстойлівасць	EN ISO 10545-12	цыклы	стойкая	—
Устойлівасць да ўтварэння плямаў	EN ISO 10545-14	клас	≥ 3	5
Устойлівасць да бытавых хімікатаў	EN ISO 10545-13	клас	не ніжэй за GB	GA